


# Plast Teknologi

Udvalgt side



# Forarbejdningmetoder

Epoxyharpikser forarbejdes på mangfoldige måder svarende til de mange former, de forekommer i. Konstruktive komponenter med fiberforstærkning fremstilles mest ved laminering, dvs. lagvis opbygning af todimensio-nale fiberprodukter, som imprægneres med epoxyblandingen forud for eller samtidigt med formgivningen. Sortimentet omfatter de samme metoder, som anvendes ved fiberforstærket umættet polyester. Store vindmøllevinger fremstilles i dag mange steder ud fra prepregs.