

# Plast Teknologi

Udvalgt side

## BEG-processen

Den nyeste proces involverer spinding og termisk nedbrydning af en flydende mellemfase af kultjærebeg. Der er også her tale om en flertrinsproces, der ender med carbonisering ved op til 3.000 °C. I tabellen herunder vises typiske egenskaber af de repræsentative klasser af carbonfibre.