

Plast Teknologi

Udvalgt side

Eftertryk og eftertrykstid

Nogle maskiner, fx regulerede maskiner, accepterer ikke et eftertryksvalg på nul bar, hvorfor der vælges laveste mulige eftertryk, fx 1 bar.

Eftertrykstid

På maskiner, der altid står med et restsystemtryk på 10-15 %, hvilket ik-ke er unormalt, må eftertrykstiden indstilles til nul sekunder, for at man kan finde emnets omkoblingsvægt ved den visuelle 98 %'s formfyldning, som skal være helt uden eftertryk.

Der er maskiner, der ikke kan acceptere en eftertrykstid på nul sekunder, hvorfor der vælges en eftertrykstid på fx 0,1-0,2 sekunder.